



Fiche technique

Caractéristiques techniques

Testliner 1

	Grammage	Eclatement	Indice d'éclatement	SCT, _{ST}	SCT, _{ST}
Unité	[g/m ²]	[kPa]	[kPa m ² /g]	[kN/m]	[kN/m]
Norme	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895
Tolérance	± 3 %	mini par bobine	mini par bobine	moyenne par lot	mini par bobine
	125	375	3,0	2,6	2,4
	135	405	3,0	2,8	2,6
	170	501	2,95	3,4	3,2
	200	580	2,9	4,0	3,8

Conditions d'analyse : ISO 187, 23°C, 50 % H. R.

Humidité : 6,5 - 9 %

Collage : Cobb₆₀ < 35 g/m² sur demande

Mis à jour le 01.06.2023